

## تقييم النشاط الإشعاعي للسمنت والمواد الأولية الداخلة في صناعته في معمل سمنت كركوك

علاء فاضل هاشم<sup>(1)</sup> عمر محمود مريب<sup>(1)</sup> زكي عبدالجبار منصور<sup>(1)</sup> علي حسين عبيد نصيف<sup>(1)</sup> منير انور بكر علي<sup>(1)</sup>  
 omer.m1956@yahoo.com altmimy57@yahoo.com zeki\_alqaisy@yahoo.com m1956@yahoo.com hashimalaa75@gmail.com  
<sup>(1)</sup>وزارة العلوم والتكنولوجيا/معمل سمنت كركوك

## الخلاصة

هذا البحث لتقييم النشاط الإشعاعي للاسمنت والمواد الأولية الداخلة في صناعته في معمل سمنت كركوك من خلال اخذ نماذج لمراحل انتاج السمنت وتم قياس النشاط الإشعاعي النوعي للراديويم  $Ra^{226}$  ، والثوريوم  $Th^{232}$  و البوتاسيوم  $K^{40}$  فيها ، تم قياس العينات وحساب تراكيز النشاط الإشعاعي للنظائر بمنظومة تحليل اطياف كاما عالي النقاوة (HPGE) بأستخدام برنامج (Genie 2000) المتطور وكانت تراكيز النظائر كما يلي :

$(10.16 \pm 0.66 - 14.81 \pm 0.73)$  Bq/Kg for  $Ra^{226}$  ,  $(4.88 \pm 0.72 - 53.48 \pm 6.49)$  Bq/Kg for  $Th^{232}$

$(128.20 \pm 9.18 - 289.55 \pm 12.15)$  Bq/Kg for  $K^{40}$

وكذلك تم حساب مكافئ الراديويم  $Ra_{eq}$  ومؤشر كما  $I\gamma$  ومؤشر الخطورة الخارجي Hex والداخلي Hin ومعدل الجرعة الممتصة في الأماكن المغلقة في الهواء D ومؤشر الفا  $I\alpha$  في عينات الأسمنت والمواد الأولية لتقييم المخاطر الإشعاعية المحتملة على صحة الانسان ، هذه البيانات ذات قيمة في تحديد محتوى النشاط الإشعاعي للمباني والمخاطر الإشعاعية المرتبطة بهذه الأبنية .

أظهرت نتائج البحث المقدمة أن تركيز النشاط الإشعاعي النوعي للراديويم  $Ra^{226}$  ، والثوريوم  $Th^{232}$  و البوتاسيوم  $K^{40}$  حيث كانت تراكيز النظائر المشعة في السمنت الناتج والمواد الأولية ضمن المدى المسموح به حسب توصيات اللجنة العلمية في الأمم المتحدة (UNSCEAR) (1) والمؤشرات الإشعاعية مثل مكافئ الراديويم  $Ra_{eq}$  في جميع العينات في نطاق القيم المحددة عالميا . و يتراوح معدل قيم  $Ra_{eq}$  للعينات المقاسة من  $(117 - 31)$  Bq/kg ، وهي أقل من القيم المسموحة دولياً (  $1 - 370$  Bq kg ) و مؤشر كما  $I\gamma$  اقل من 1 ومؤشري الخطورة الداخلية والخارجية اقل من 1 ومعدل الجرعة الممتصة في الأماكن المغلقة في الهواء مقبول نسبيا ومؤشر الفا  $I\alpha$  اقل من 1 [2].

وتظهر الدراسة أن الأسمنت لا يشكل أي مصدر خطر للإشعاع وهو آمن للاستخدام في بناء المساكن. وعند مقارنة هذه التراكيز مع تراكيز السمنت في بعض الدول العالم تبين انها اقل او قريبة من النشاطات الإشعاعية لانتاج تلك الدول. ومن خلال ملاحظة تراكيز النويدات المشعة الموجودة في المواد الأولية والمواد المضافة والناتج النهائي يتبين ان اغلب النويدات المشعة تخرج مع المواد القلوية وهي ناتج عرضي يتم التخلص منها على شكل نفايات .

الكلمات المفتاحية : السمنت ، النشاط الإشعاعي ، مواد طبيعية المنشأ

## Evaluation of the Radioactivity of Cement and Raw Materials used in its Manufacture in the Kirkuk Cement Company

Alaa Fadhil Hashim<sup>(1)</sup> Omar Mahmood Murbat<sup>(1)</sup> Zaki Abdul Jabbar<sup>(1)</sup> Ali Hussein obaid<sup>(1)</sup> Munir Anwar bakir<sup>(1)</sup>  
<sup>(1)</sup>Ministry of Science and Technology \ Kirkuk Cement Factory

### Abstract

This research was conducted to evaluate the radiation activity of cement and raw materials used in the Kirkuk cement plant by taking samples of cement production stages. The qualitative radiation activity of  $Ra^{226}$ , Thorium  $Th^{232}$  and Potassium  $K^{40}$  were measured. The concentration of the gamma spectrometry (HPGE) using the sophisticated Genie 2000 software.

The concentration of isotopes was as follows:  $(0.16 \pm 0.88 \pm 0.73)$  Bq / Kg for  $Ra^{226}$ ,  $(4.88$

$\pm 0.72 - 53.48 \pm 6.49$  Bq / Kg for Th<sup>232</sup>,  $(128.20 \pm 9.18 - 289.55 \pm 12.15)$  Bq / Kg for K<sup>40</sup>

The Raeq, I gamma, Hex, Hin, indoor D intake and I $\alpha$  in cement samples and raw materials to assess potential radiological risks to human health were also calculated to determine the radioactivity content of the buildings and radiological hazards associated with these buildings.

The results of the research presented showed that the concentration of the specific radiological activity of Ra<sup>226</sup>, Th<sup>232</sup> and K<sup>40</sup> thorium was the concentration of radioisotopes in the resulting cement and raw materials within the permissible range according to scientific recommendations of UNSCEAR 1 and radiation indicators such as Raeq All samples are in the range of globally determined values. The average of Raeq values for the measured samples from Bq / kg (117 - 31), which is below the internationally permissible values (370 Bq kg-1), the I gamma index is less than 1, Of 1 and the dose rate absorbed in indoor air intake Alpha index is relatively I $\alpha$  less than 1.

The study shows that cement is not a dangerous source of radiation and is safe for use in housing construction. When compared with concentrations of cement in some countries, it is found to be less or close to the radiation activity of those countries.

By observing the concentration of radionuclides in the raw materials, additives and final output, most radionuclides are released with alkali materials, which are an accidental product, disposed of as waste.

**Keywords:** Cement, Radioactive activity, Natural Occurring radiation materials.

## المقدمة

ومن اهم النظائر الطبيعية التي تسبب وبشكل كبير في معدلات الجرعة الاشعاعية التي يتعرض لها الجسم البشري هي ما موجود في سلاسل انحلال اليورانيوم<sup>238</sup> U و الثوريوم<sup>232</sup> Th ونظير البوتاسيوم<sup>40</sup> k [3] ، التراكيز العالية من النويدات المشعة الطبيعية في مواد البناء والتربة تؤدي الى ارتفاع معدل الجرعة الداخلية نتيجة لوجود هذه السلاسل ، ونتيجة لتفككها فانه ينتج نظائر مشعة عديدة من اهم هذه النواتج هو الراديوم<sup>226</sup> Ra في سلسلة<sup>238</sup> U الذي بدوره ينتج الرادون<sup>222</sup> Rn وهو اكبر مصدر مشع طبيعي يعرض جسم الانسان داخليا عن طريق الاستنشاق والجهاز الهضمي الذي هو غاز مشع عديم اللون والرائحة والطعم واثقل من الهواء بسبع مرات ونصف وعمر النصف له 3.8 يوم وينحل باطلاق جسيمة الفا واحدة ، ان التعرض له واستنشاقه لفترة طويلة يؤدي الى اضرار صحية في الرئة. [4]

تعتبر نواتج الرادون<sup>222</sup> Rn المتمثلة البولونيوم<sup>218</sup> Po والبزموت<sup>214</sup> Bi والرصاص<sup>214</sup> Pb اخطر على جسم

يتعرض الانسان و بشكل مستمر الى الاشعاع من المواد المشعة طبيعية المنشأ الموجودة بتراكيز متفاوتة في البيئة حيث يسهم الاشعاع الصادر من هذه المواد الموجودة في الصخور والتربة في معدلات الخلفية الاشعاعية التي يتعرض لها الانسان ومن هذه المواد التي تدخل في صناعة الاسمنت .

ان قيمة الجرعة التي يتلقاها الانسان من المصادر الطبيعية خلال سنة هي تقريبا ( 2,4 ملي سيفرت /سنة) وتختلف هذه المعدلات من منطقة لاخرى حسب معدلات الخلفية الاشعاعية لهذه المناطق.

تعد صناعة الاسمنت احدى الصناعات الحيوية لارتباطها المباشر والفعال بعملية التنمية لكونها من الاساسيات التي تقوم عليها المشاريع التنموية الاقتصادية والخدمية العمرانية .

المواد الأولية الداخلة في صناعة الاسمنت تحتوي نسب وتراكيز نويدات مشعة مختلفة ومتنوعة حسب سلاسل ا لانحلال التي تحتويها هذه المواد .

المنازل والمكاتب ، هذه المعرفة ضرورية ايضا لوضع المعايير والمباديء والتوجيهات لاستخدام هذه المواد [7] ، ان تراكيز النويدات المشعة (ثوريوم والراديوم والپوتاسيوم ) في المواد الخام تختلف اختلافا كبيرا اعتمادا على التركيب الكيميائي وكذلك فيما يتعلق بالمصدر الجيولوجي والخصائص الجيوكيميائية . [8]

الصخور والتربة تعتبران من مصادر الطبيعية للاشعاع لاحتوائها على النويدات المشعة طبيعية المنشأ ومن اجل حماية الانسان والبيئة من التعرض لهذه المواد المشعة الطبيعية المنشأ المتواجدة في مواد البناء بشكل عام وبتراكيز مختلفة ولضمان حماية الناس والعاملين والبيئة من التعرض لهذه الاشعة تم اخذ عينات للمواد الأولية الداخلة في صناعة الاسمنت والنتائج النهائي للاسمنت لتقييم النشاط الاشعاعي لهذه المواد ، تم البحث في معمل سمنت كركوك حيث اخذت النماذج من المواد الأولية مثل حجر الكلس التي يتم جلبها من مقلعين بازيان وقره جوغ في السليمانية و مواد الطفلة ( الطينية) يتم جلبها من مناطق قريبة من المعمل و تراب الحديد يكون مستورد.

#### المواد وطريقة العمل

#### النمذجة

جمعت عينات من معمل سمنت كركوك عدد 6 ووضعت النماذج في اكياس نايلون ملائمة وتم كتابة رقم النموذج وتاريخه .

(النماذج: نموذج خليط مواد قبل الحرق (حجر كلس وتربة طينية وحديد) نموذج الناتج النهائي (الكلنكر وحجر كلس وطحن) ونموذج ثالث تراب من خارج المعمل لحساب الخلفية الاشعاعية ) ونموذج مواد قلووية (ناتج عرضي) نموذج تراب وحديد ونماذج تراب ومن ثم وضعت العينات في وعاء مارنيلي بيكر وتترك لفترة 21 يوما.

الانسان لان نواتجه تترسب في مختلف أجزاء الجهاز الهضمي وبذلك تؤدي الى زيادة الجرعة الداخلية. [5] الاسمنت هو احد مواد البناء المستخدمة على نحو واسع في بلدنا ، فالمواد الأولية تحتوي على هذه النويدات المشعة التي تقوم بشكل وباخر بزيادة الجرعة الاشعاعية الداخلية وهذا قد يؤدي الى حدوث الامراض السرطانية وحدث التشوهات الخلقية والعيوب الوراثية.

الخليط الأساسي لصناعة الاسمنت يتكون غالباً من الحجر الجيري Limestone والطفل Clay والذي يسخن في درجة حرارة كافية لإحداث التفاعل بينهما لانتاج سيليكات الكالسيوم Calcium Silicate ، المواد الخام

الأولية في صناعة الاسمنت :

- ( الحجر الجيري ، رمل السيليكات ، الطفلة ، الاتربة السطحية ) .

- طفلة وأتربة البوكسيت: (جسيمات متوسطة الحجم من الطبقات الرسوبية مثل الطفلة، ولها محتوى منخفض من الماء) [6]

ان الهدف من هذا البحث هو لتقييم وتحديد تراكيز المواد المشعة الموجودة في الاسمنت والمواد الأولية الداخلة في صناعته لتقييم الاثر الاشعاعي المحتمل .

تقييم التعرض السكاني للاشعاع في الاماكن المغلقة مهم جدا وذلك من خلال معرفة تراكيز النويدات المشعة الطبيعية في مواد البناء، تحتوي المواد الخام ومواد البناء على كميات مختلفة ومتنوعة من النويدات المشعة طبيعياً، وبالتالي فان معرفة تركيز النشاط الاشعاعي في مواد البناء مهمة لتقدير المخاطر الاشعاعية الناتجة عن الجرعة الممتصة للجسم واهم هذه المواد المشعة طبيعية المنشأ الموجودة في الاسمنت الثوريوم  $^{232}\text{Th}$  والراديوم  $^{226}\text{Ra}$  والپوتاسيوم  $^{40}\text{K}$  .

يقيم التعرض المحتمل للاشعاع لدى السكان لان معظم الناس يقضي معظمهم حوالي 80% من حياتهم داخل

**القياس**

النتروجين السائل لتبريدها وبدرجة حرارة  $196\text{ C}^\circ$  -  
ولها طاقة فصل مقدارها  $2\text{keV}$  عند الطاقة  $1332.5$   
 $\text{keV}$  لنظير الكوبلت  $\text{Co}^{60}$  كفاءة الكاشف  $40\%$  .  
ويوضع داخل حاجز وقائي ( درع الرصاص ) الذي  
يتكون من ثلاث طبقات هي : الرصاص ، الألمنيوم  
والنحاس على التوالي ، الفولتية المطلوبة للتشغيل  
 $2500\text{V}$  [9]. جدول (1) يبين نتائج قياس النماذج  
بوحدته  $\text{Bq/kg}$

استخدمت في هذا العمل منظومة التحليل الطيفي لاشعة  
كاما بأستخدام كاشف الجرمانيوم عالي النقاوة بأستخدام  
برنامج (Genie 2000) المتطور ، وهي مبنية على  
قاعدة اساسية تتمثل في تفاعل الإشعاع مع مادة  
الكاشف.  
تتكون هذه المنظومة من بلورة كاشف الجرمانيوم عالي  
النقاوة (HPGE) وهي من اشباه الموصلات

**جدول (1) نتائج قياس النماذج بوحدته  $\text{Bq/kg}$** 

U <sup>238</sup>	Th <sup>232</sup>		K <sup>40</sup>	اسم النموذج	ت
	Ra <sup>226</sup>	Pb <sup>214</sup>			
10.16±0.66	26.07±0.93	53.48±6.49	6.77±0.57	177±10.11	1 سمنت معمل سمنت كركوك نموذج (1) الناتج النهائي
B.D.L	15.81±0.69	B.D.L	4.06±0.45	128.20±9.18	2 نموذج (2) خليط المواد (حجرالكلس+الطفلة) -معمل سمنت كركوك
B.D.L	1.94±0.44	4.88±0.72	8.75±0.59	1439.14±40.38	3 نموذج (3) مواد قلووية
B.D.L	21.56±0.89	33.75±0.90	24.58±0.88	153.65±7.77	4 نموذج (4) تراب حديد
14.81±0.73	13.03±0.61	B.D.L	9.81±0.54	289.55±12.15	5 نموذج (5) معمل سمنت كركوك المجمع السكني (تراب) *
12.87±0.62	11.79±0.58	B.D.L	8.07±0.50	255.89±10.72	6 نموذج (6) معمل سمنت كركوك* المجمع السكني (تراب)

وحجمها  $(3 \times 3)$  انج ، حيث تحتاج هذه البلورة الى

التي تحتسب باستخدام تراكيز النشاط الإشعاعي التي تم  
قياسها لل  $\text{Ra}^{226}$  ,  $\text{Th}^{232}$  و  $\text{K}^{40}$  .  
- المؤشر الأكثر استخداما هو مؤشر مكافئ الراديوم  
[10] .  $\text{Ra}_{\text{eq}}$  (  $\text{Bq/kg}$  )

مؤشرات الإشعاع ( **Radiation indices** ) : الخطر  
الإشعاعي المصاحب لمواد البناء غالبا ما يتم تقييمه  
على أساس المؤشرات الإشعاعية والجرعة الإشعاعية

$Ra^{226}$  و  $Pb^{214}$  و  $Bi$  وهي نواتج سلاسل انحلال  $Ra^{226}$  و  $Th^{232}$  وكذلك  $K^{40}$  يساهم في جرعة اشعاع الجسم الكلية نتيجة استخدام بعض مواد البناء ، معدل الجرعة الممتصة في الهواء في الأماكن المغلقة بسبب اشعة  $Ra^{226}$  ، كما المنبعثة من التراكيز الاشعاعية ل  $Ra^{226}$  ،  $Th^{232}$  و  $K^{40}$  تعطى في المعادلة التالية\* التي فيها معامل تحويل الجرعة تم حسابها في وسط غرفة قياسية ابعادها ( 4m × 5 m × 2.8 m ) ، سمك الجدار والسقف والارضية 20 Cm وكثافة البناء 2.35كغم/م<sup>3</sup> ، معامل التحويل المستخدم لحساب معدل الجرعة الممتصة لاشعة كما

$$*D = 0.92ARa + 1.1ATh + 0.08AK$$

مؤشر الفا  $I\alpha$

يتطلب حساب مؤشر ألفا أو مؤشر المخاطر الداخلية الناشئة عن نشاط ألفا لمواد البناء تم اقتراح مؤشر ألفا لتقييم مستوى التعرض بسبب استنشاق الرادون الناشئ عن مواد البناء تم تحديد المؤشر بالصيغة التالية: [2]

$$I\alpha = ARa/200$$

حيث ان  $A_{Ra}$  تركيز النشاط الاشعاعي لل  $Ra^{226}$  يقاس بوحدة Bq/kg فرض انه في حالة توازن مع اليورانيوم  $U^{238}$  ، الاستخدام الامن لمود البناء يتطلب ان يكون مؤشر الفا  $I\alpha$  اقل من 1 . المؤشرات الاشعاعية للاسمنت والمواد الاولية موضحة في جدول (2).

النظائر المشعة  $Ra^{226}$  ،  $Th^{232}$  و  $K^{40}$  توزيعها غير منتظم في نماذج الاسمنت لذلك تم ادخال مؤشر اشعاعي لتمثيل النشاط الاشعاعي النوعي :

$$Ra_{eq} = ARa + 1.34ATh + 0.077AK$$

حيث  $ARa$ ،  $ATh$  and  $AK$  النشاط الاشعاعي النوعي لل  $Ra^{226}$ ،  $Th^{232}$  and  $K^{40}$  بوحدة البكرل اكمغ ، قيمة الحد الأعلى لمكافئ الراديوم  $Ra_{eq}$  للمساكن هو 370 Bq/kg . والمؤشرات الأخرى التي هي مؤشر الخطورة الخارجي (Hex) والداخلي (Hin) وكما في الصيغتان : [2]

$$Hex = ARa/370 + ATh/259 + AK/4810$$

$$Hin = ARa/185 + ATh/259 + AK/4810$$

يتوافق المؤشر الخارجي مع جرعة كما والمؤشر الداخلي مع استنشاق الرادون ونواتجه قصيرة عمر النصف . الحد الأعلى الموصى بها للمؤشرين هو 1.

مؤشر كما (مؤشر النشاط الاشعاعي للتركيز) ( $I\gamma$ ) : لتقييم متطلبات الأمان لمواد البناء نحسب مؤشر كما كما مقترح من قبل المنظمة الاوربية [2]

$$I\gamma = ARa/300 + ATh/200 + AK/3000$$

الحد الأعلى لهذا المؤشر هو 1 ،  $I\gamma \geq 1$  والذي يقابل معدل الجرعة لاشعة كما الممتصة اقل او يساوي 1 ملي سيفرت \ سنة. [2] [11]

معدل الجرعة الممتصة في الأماكن المغلقة في الهواء :D [11]

هناك تخوف من احتمالية زيادة معدلات الجرعة الممتصة للجسم بسبب انبعاث اشعة كما من <sup>214</sup>

جدول (2) قيم المؤشرات الاشعاعية للاسمنت والمواد الأولية

ت	النماذج	Raeq Bq/Kg	Dose <sup>-1</sup> nGyh	I $\gamma$	I $\alpha$	Hex	H in
1	سمنت	97.6	81	0.36	0.05	0.08	0.295
2	مواد اولية	31.3	10	0.04	0	0.026	0.027
3	نفايات (ناتج عرضي)	117.2	120	0.5	0	0.32	0.3
4	تربة وحديد	80.6	49	0.22	0	0.16	0.16
5	تربة	51	36.8	0.15	0.07	0.1	0.14
6	تربة	43.7	32.3	0.13	0.06	0.087	0.12

جدول (3) تراكيز النشاط الإشعاعي ( $Ra^{226}$ ,  $Th^{232}$ ,  $K^{40}$ ) في سمنت بعض دول العالم وكذلك المؤشرات الإشعاعية [12]

Country	$Ra^{226}$ (Bq/kg)	$Th^{232}$ (Bq/kg)	$K^{40}$ (Bq/kg)	Raeq (Bq/kg)	Hex	Hin	I	D (nGy/h)
Egypt	78	33.3	37	129	0.35	0.56	0.44	111
Turkey	40	28	248	99.2	0.27	0.38	0.36	87.5
Finland	40	20	251	87.9	0.24	0.35	0.32	78.9
Algeria	41	27	422	112	0.30	0.41	0.41	101
Pakistan	26.7	28.6	273	88.6	0.24	0.31	0.32	77.9
Tunisia	21.5	10.1	176	49.5	0.13	0.19	0.18	44.9
India	37	24.1	432	105	0.28	0.38	0.39	95.1
Italy	41	63	357	159	0.43	0.54	0.31	76.6

### النتائج والمناقشة

تراكيز النشاط الإشعاعي تقاس بوحدة ( بكرل / كغم )

، وحسب النتائج في جدول (3)

and  $53.48 \pm 6.49$  Bq/Kg ,  $4.88 \pm 0.72$  Bq/Kg

$(10.16 \pm 0.66 - 14.81 \pm 0.73)$  Bq/Kg

for  $128.20 \pm 9.18 - 289.55 \pm 12.15$  Bq/Kg

for  $Th^{232}$ ,  $Ra^{226}$ ,  $K^{40}$  على التوالي

وتراكيز النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة

لـ ( $Ra^{226}$ ,  $Th^{232}$  و  $K^{40}$ ) المسموح بها حسب توصيات

الوكالة الدولية للطاقة الذرية [1] ( $400 \text{ Bq/Kg} = K^{40}$ ) و

( $35 \text{ Bq/Kg} = Th^{232}$ ) و ( $370 \text{ Bq/Kg} = Ra^{226}$ )

وعند مقارنة هذه النتائج بنتائج الموصى بها تبين

أنها ضمن الحدود المسموح بها. وأيضاً ومن خلال

ملاحظة تراكيز النويدات المشعة للاسمنت ، ومقارنتها

مع النشاط الإشعاعي للنتائج العرضي الذي هو عبارة

عن مواد قلووية نجد ان النشاط الإشعاعي للنويدات

المشعة في الاسمنت الناتج اقل ، وتركز النويدات

المشعة في المواد القلووية التي هي في النهاية سيتم

التخلص منه كنفابات .

### الاستنتاج

النشاط الإشعاعي النوعي للـ  $Ra^{226}$  ،

$Th^{232}$  و  $K^{40}$  ومكافئ الراديوم Raeq ومؤشر

كاما ، وبقية المؤشرات ، من خلال هذه القيم يتم تقييم

احتمالية المخاطر الإشعاعية للسمنت ومواد البناء هذه

النتائج تحدد المحتوى الإشعاعي للابنية والمخاطر الإشعاعية المصاحبة .

تم تقييم واحتساب النشاط النوعي للـ  $Ra^{226}$  ،

$Th^{232}$  و  $K^{40}$  و المؤشرات لتقييم المخاطر

المصاحبة للاسمنت والمواد الأولية وكانت النتائج

ضمن الحدود المسموح بها حسب توصيات العلمية

اللجنة العلمية في الأمم المتحدة (UNSCEAR) (1)

وعند مقارنتها مع بعض الدول العالم تبين انها اقل او

مساوية لبعض التراكيز هذه الدول وكانت القيم للـ

Raeq  $31-117$  Bq/Kg وهي اقل من الحد

المسموح ( $370 \text{ Bq/Kg}$ ) .

### المصادر

1. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR-2000). "Sources and Effects of Ionizing Radiation", UNSCEAR Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. United Nations, New York
2. EC (European Commission). Radiological Protection Principles Concerning the Natural Radioactivity of Building Materials; Radiation Protection 112; Directorate-General Environment, Nuclear Safety and

- Radiation dose estimation and mass attenuation coefficients of cement samples used in Turkey. *J. Hazard. Mater.* 2010;176:644–649. doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.11.080.
8. Tahir Sofiliæ , Delko Barišiaæ , Una Sofiliæ , Marija Đurokoviæ “Radioactivity of some building and raw materials used in Croatia” *Polish Journal of Chemical Technology*, 13, 3, 23 — 27, 2011, 10.2478/v10026-011-0032-7 *Pol. J. Chem. Tech.*, Vol. 13, No. 3, 2011 23 .
  9. Genie – 2000, (2005), *Operation Tools Manual*, Canberra Industries, Inc, USA.
  10. Beretka, J. and P.J. Mathew, 1985. Natural radioactivity of austrian building materials. *Ind. Waste By-Prod. Health Phys.*, 48: 87-95.
  11. UNSCEAR, 2008. Sources and effects of ionizing radiation. Report to the General Assembly, With Annexes, United Nations, New York.
  12. Khan, K. and H.M. Khan, 2001. Natural gamma-emiting radionuclides in Pakistani Portland cement. *Appl. Radiat. Isotopes*, 54: 861-865.
  - Civil Protection: Luxembourg, Belgium, 2000.
  3. E. Kunz, J. Svec, V. Placek and J. Horaceck, “Lung Cancer in Man in Relation to Different Time Distribution of Radiation Exposure”, *Health Physics*, Vol. 36 pp 669-706, (1979).
  4. النشاط الإشعاعي الطبيعي في مدينة تدمر ومحيطها ، المصري ، محمد سعيد ، رياض الشوكاني واخرون ، “ تقرير عن دراسة علمية ميدانية ، قسم الوقاية الإشعاعية “ الجمهورية العربية السورية ، هيئة الطاقة الذرية السورية، 2006 .
  5. Dyson, N. A., 1981. *Nuclear Physics with Applications in Medicine and Biology*, Ellis Horwood Limited, 162 P.
  6. Aloyce Isaya Amasi, Kelvin Mark Mtei, Ijumba Jasper Nathan, Pawel Jod wski and Chau Nguyen Dinh “ Natural Radioactivity in Tanzania Cements and their Raw Materials ” *Research Journal of Environmental and Earth Sciences* 6(10): 469-474, 2014 .
  7. Damla D., Cevik U., Kobya A.I., Celik A., Celik N., van Grieken R.